

## Rudelim EXPERT MS

**Hurtighærdende, meget modulært, ikke-ledende 1-komponent MS-polymerklæbemasse til for-ruder**

### Kan bruges hele året

Kan køres efter 1 time med airbag

### Sikkerhedstestet

- Kør-væk-tid bekræftet ved kollisionstest og TÜV-certifikat i overensstemmelse med FMVSS212

### UV- og vejrbestandighed

### Kan bruges uden primer

Kan påføres de fleste underlag uden primer

### Yderligere funktioner

- Ikke ledende
- Velegnet til køretøjer med antenner.
- Modstandsdygtig over for UV-påvirkning og ældning



Indhold	290 ml
Beholder	Patron
Kemisk basis	MS-polymer
Farve	Sort
Min. tid for hindedannelse	10 min.
Tæthed/betingelser	1,5 g/cm <sup>3</sup> /ved 20 °C
Kør-væk-tid, betingelser	Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed
Maks. åbentid/betingelser	15 min./ved 23 °C og 50 % luftfugtighed
Min./maks. temperaturmodstand	-40 til 120 °C
Trækstyrke	2,5 MPa
Holdbarhed fra produktion/betingelser	18 Måned/Måneder/ved 5 °C til 30 °C
Trækstyrke	2,3 MPa
Lugt/duft	Lugtfri
Shore A-hårdhed	60 +/-2
Produktvægt (pr. vare)	512,5 g
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen	18 Måned/Måneder
Massefylde	1,5 g/cm <sup>3</sup>
Fuld hærdeshastighed	3 mm/døgn
Kør-væk-tid (med airbag)	1 t.
Kør-væk-tid (uden airbag)	1 t.
Brudforlængelse	180 %

**Art.nr. 0890 027 50**

Stk. pr. pk.: 1 / 12

## Anvendelse

Udskiftning af ruder i personbiler og erhvervskøretøjer. Kan også bruges til andre elastiske klæbninger.

## Instruktioner

Sørg for et rent arbejdsmiljø, når materialet påføres. For at sikre korrekt drift skal produktet anvendes sammen med de tilhørende Würth-systemkomponenter. Arbejdsanvisningerne, der følger med produktet, skal følges under påføringen.

## Bemærk

Würth aktivt rensmiddel skal anvendes til overfladebehandling. Produkterne skal testes for holdbarhed før brug. Limen påføres med pistolen i lodretstående stilling, startende i midten af rudens nederste kant. Køretøjet må ikke anbringes på en løfteplatform. Vær opmærksom på køretøjsfabrikantens specifikationer vedrørende fugegeometri. Påførings- og kørvæk-tiden skal overholdes. Anvendelsesoplysningerne er anbefalinger baseret på vores test og erfaring. Du skal udføre dine egne test før hver anvendelse. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeserviceteam giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Tilbehør		Art.nr.
Aktiv ruderens		0890 024 1
Tilbehør for	Betegnelse	Art.nr.
0890 027 50	Håndfugepistol af høj kvalitet	0891 00
	Rudelimsdyse Til 300 ml + 310 ml metalpatroner (fingevind)	0891 023 001
	Standard rudelimsdyse Til 300 ml + 310 ml metalpatroner (fingevind)	0891 651