Produktübersicht

GLASTYP	Glas-aufbau Glas/ SZR/ Glas	Einbau-stärke	Gas-Füllung SZR	Gewicht		DIN EN 673 U_g-Wert Δ T=15K	Licht-trans-mission	DIN EN 410 g-Wert	Bewertes Schall-dämm-maß Rw	Seite	PG
	mm	mm		kg/m²		W/m²K	%	%	dB		
NEUTRALUX advance	4/12/4	20	Argon	20		1,3	80	60	30	1 - 3	
NEUTRALUX advance	4/14/4	22	Argon	20		1,2	80	60	31	1 - 3	
NEUTRALUX advance	4/16/4	24	Argon	20		1,1	80	60	32	1 - 3	
NEUTRALUX advance	4/18/4	26	Argon	30		1,1	80	60	k. A.	1 - 3	
NEUTRALUX advance	4/20/4	28	Argon	30		1,2	80	60	k. A.	1 - 3	
NEUTRALUX advance	6/12/6	24	Argon	30		1,3	79	59	32	1 - 3	
NEUTRALUX advance	6/14/6	26	Argon	30		1,1	79	59	32	1 - 3	
NEUTRALUX advance	6/16/6	28	Argon	30		1,1	79	59	k. A.	1 - 3	
NEUTRALUX 3 Ar	4/10/4/10/4	32	Argon	30		0,8	71	47	k. A.	1 - 4	
NEUTRALUX 3 Ar	4/12/4/12/4	36	Argon	30		0,7	71	47	k. A.	1 - 4	
NEUTRALUX 3 Ar	4/16/4/16/4	44	Argon	30		0,6	71	47	k. A.	1 - 4	
NEUTRALUX 3 Cr	4/8/4/8/4	28	Krypton	30		0,7	71	47	k. A.	1 - 4	
NEUTRALUX 3 Cr	4/10/4/10/4	32	Krypton	30		0,6	71	47	k. A.	1 - 4	
NEUTRALUX 3 Cr	4/12/4/12/4	36	Krypton	30		0,5	71	47	k. A.	1 - 4	

Die GSK Preisliste ist für Ihre tägliche Arbeit konzipiert und umfaßt daher nur die gängigsten Glastypen. Informationen und Preise zu weiteren NEUTRALUX Glastypen und abweichenden Glasaufbauten (Glasstärke, SZR) erhalten Sie von uns gern auf Anfrage.

Die Preise und technischen Möglichkeiten für Modellscheiben und Kombination von NEUTRALUX Glastypen mit Sondergläsern (Ornamentglas, Sicherheitsglas etc.) und Gestaltungselementen (Sprossen, Sandstrahlmattierungen) entnehmen Sie bitte dem Kapitel 8 Isolierglaskombinationen.

Fertigungsdaten (max.):	4/SZR/4	Oberfläche 2,83m²	Seitenverhältnis 1:6	Ist eine Kante kleiner als 240 mm, so darf das Seitenverhältnis max. 1 : 4 sein
	6/SZR/6	Oberfläche 6,80m²	Seitenverhältnis 1:8	
Toleranzen:		Größe: ± 2,0 mm	Dicke: ± 1,0 mm	Gewicht: ± 1,0 kg/m²

Der Besteller unserer Produkte hat eigenverantwortlich für die richtige Glasdickendimensionierung gemäß den jeweils geltenden technischen Regeln zu sorgen.